

Ficha Técnica

Papel Sky Light

SkyLight

<i>Specification</i>	<i>Unit</i>	<i>Norm</i>	<i>Value</i>			
<i>Gramaje Substance Grammage</i>	<i>g/m²</i>	<i>UNE 57014-74</i>	<i>135 +/- 4%</i>	<i>150 +/- 4%</i>	<i>170 +/- 4%</i>	<i>200 +/- 4%</i>
<i>Mano Bulk Volume Massique</i>	<i>cm³/g</i>	<i>UNE 57009-70</i>	<i>0,99 ± 0,03</i>	<i>1,02 ± 0,03</i>	<i>1,04 ± 0,03</i>	<i>1,04 ± 0,03</i>
<i>Porosidad Porosity Porosité</i>	<i>Índice</i>	<i>ISO 534</i>	<i>> 40</i>	<i>> 40</i>	<i>> 40</i>	<i>> 40</i>
<i>Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolute</i>	<i>%</i>	<i>UNE 57066-86/3</i>	<i>6,5 +/- 0,5</i>	<i>6,5 +/- 0,5</i>	<i>6,5 +/- 0,5</i>	<i>6,5 +/- 0,5</i>
<i>Blancura Whiteness Blancheur</i>	<i>CIE</i>	<i>UNE 57005-90</i>	<i>90 +/- 2</i>	<i>90 +/- 2</i>	<i>90 +/- 2</i>	<i>90 +/- 2</i>
<i>Opacidad Opacity Opacité</i>	<i>%</i>	<i>ISO 2471</i>	<i>97 +/- 2</i>	<i>97 +/- 2</i>	<i>97 +/- 2</i>	<i>97 +/- 2</i>
<i>brillo tintas Gloss ink 75° Éclat encres</i>	<i>%</i>	<i>JVNI-001</i>	<i>> 70</i>	<i>> 70</i>	<i>> 70</i>	<i>> 70</i>
<i>Rigidez Stiffness Rigidité</i>	<i>SL ST</i>		<i>9 6</i>	<i>13 8</i>	<i>18 11</i>	<i>35 21</i>

*Papel póster estucado 1 cara para publicidad en mobiliario urbano (excelente regularidad en transparencia) e interiores.
Ideal para impresión piezo inkjet, tintas solventes, mildsolvent, UV y látex.*